

Opbygningstyper

Enkelt overfladebelægning

- 2/5 mm sten, 5/8 mm sten el. 8/11 mm sten

Der udsprøjtes et lag bindemiddel og afdækkes med et lag stenmateriale i ønskede stenfraktion.

Anvendelse på landeveje, boligveje, pladser og stier på underlag af asfalt.



1½ overfladebelægning

- 5/8 mm og 2/5 mm sten
- 8/11 mm og 5/8 mm sten

Der udsprøjtes et lag bindemiddel og afdækkes med to fraktioner af stenmateriale. De to fraktioner gør at belægningen bliver mere modstandsdygtig mod vrid og mere støjreducerende.

Anvendelse på boligveje, landeveje og pladser på underlag af asfalt.



Dobbelt overfladebelægning

- 8/11 mm sten + 5/8 mm sten

Der udsprøjtes et lag bindemiddel og afdækkes med et lag 8/11 mm stenmateriale. Endnu et lag bindemiddel udsprøjtes og afdækkes med et lag 5/8 mm stenmateriale.

Anvendelse på veje med let trafik og stier på underlag af velafrettet stabilgrus eller knust genbrug.



Boligveje

Bros Allé, Middelfart

1½ MOB med
5/8 og 2/5 mm Diabas
På gl. asfaltunderlag hvor der
er foretaget opretning



Duevej, Solrød Strand

Enkelt MOB med
5/8 mm Lokal skærve

På gl. asfaltunderlag,
hvor der er blevet oprettet



Vegecol

Middelfart Kommune

Stisystem i Middelfart by
Underlag: GAB



Tårnby Kommune

P-areal

Kastrupgårdsamlingen

Underlag: GAB



Fakta – OB og Vegecol

Fordele:

- Tætner og forseglar underlag
- Fleksibel
- Lille belægningstykkelse
- Ingen følgeomkostninger (kantsten, brønde, riste, fræsning m.m.)
- Høj friktion
- Økonomisk fordelagtig

Begrænsninger:

- Belægningen kan støje (stenvalg)
- Vridninger
- Løse sten (fejes/opsuges)
- Yder ingen tilskud til bæreevnen

Generelt:

- Udførelsestidspunkt: Ultimo april – ultimo september